




UV-Schutzfolie

Innenverlegung

TYPE **XH-76**

SELEKTIV

HARDCOAT



Solartechnische Daten

Gesamte Solartransmission	56 %
Gesamte Solarabsorption	27 %
Gesamte Solarreflexion	17 %
Emissivity	0,75
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 1 %
Schattierungskoeffizient	0,74
Sichtbare Lichttransmission	69 %
Sichtbare Lichtabsorption	18 %
Sichtbare Lichtreflexion	13 %
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung	36 %
Materialstärke	50 µ

Materialaufbau Selbstklebefilm

Mehrlagiger HighTech-Polyesterfilm, gesputtert mit mehreren Edelmetallschichten, kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung auf der Oberfläche. Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.

Hochwertiges Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem, hochwertigem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Anwendungsbereiche

Schutzfolie mit hervorragender UV-Filterung und spürbarer IR-Wärmerückweisung bei tageslichtneutralem Durchgang – ohne Sichtbehinderung und Farbverschiebungen.

Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.

Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren. Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält. **Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären.** Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.